

# YOKKI IQ ATF T-IV



Условия хранения и утилизации  
 Применять только по прямому назначению.  
 Избегать контакта с кожей, при попадании  
 на кожу тщательно промыть водой с мылом.  
 Не сливать масло в канализацию, на землю.  
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.  
 Хранить в местах, недоступных для детей.



200 л

20 л

## ▶ ПРИМЕНЕНИЕ

YOKKI IQ ATF T-IV - трансмиссионное масло, специально разработанное для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, в которых требуются трансмиссионные жидкости типа ATF. Продукт удовлетворяет большинству характеристик производителей японских и корейских автомобилей. Масло может быть использовано для трансмиссий, требующих Dexron II или III. Также подходит для некоторых гидравлических трансмиссий, механизмов с сервоуправлением, гидросистем и т.д.  
 YOKKI IQ ATF T-IV рекомендуется для АКПП автомобилей TOYOTA последнего поколения. Масло отвечает характеристикам Jaso 1A и Allison C-4. Может использоваться в CVT автомобилей с двигателями объемом не более 2л. YOKKI IQ ATF T-IV отвечает требованиям OEMs: Toyota T-IV, (Aisin AW 3309), Kia, Hyundai, Mitsubishi SP III.

## ▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает отличными характеристиками трения при увеличенном времени эксплуатации в широком диапазоне температур;
- Масло отличается прекрасной стойкостью к окислению;
- Для продукта характерна великолепная текучесть при низких температурах и высокая термическая стабильность, что повышает надежность и рабочие характеристики автоматической коробки передач;
- Срок службы АКПП и интервалы замены трансмиссионной жидкости увеличены.

## ▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                       | МЕТОДИКИ    | ЕДИНИЦЫ            | ЗНАЧЕНИЯ |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C                   | ASTM D 4052 | кг/м <sup>3</sup>  | 0,848    |
| Вязкость при 40°C                    | ASTM D 445  | мм <sup>2</sup> /с | 39,7     |
| Вязкость при 100°C                   | ASTM D 445  | мм <sup>2</sup> /с | 7,52     |
| Индекс вязкости                      | ASTM D 2270 | -                  | 160      |
| Температура текучести                | ASTM D 97   | °C                 | -37      |
| Температура вспышки в открытом тигле | ASTM D 92   | °C                 | 200      |
| Цвет                                 |             |                    | Красный  |

## ▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- TOYOTA T-IV manufacturing, Aisin AW 3309

\*Высоковязкостная